

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY044-3 Produkt Harpet sandfyld	Dato for prøveudtagning 14-02-2018 Modtaget den 15-02-2018 Reference nr	Prøve start 15-02-2018 Prøve slut 16-02-2018 ID nr
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Hans	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,9		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg $p_{d,max}$ (Mg/m ³)	1,95		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	10,4		
SE-værdi (SE)	77		

Kornstørrelsesfordeling

D60	1,008	D50	0,8	D60/D10 (U-tal)	5,1
D10	0,198				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	32
100	100	100	22,4
98	100	100	16
		97	11,2
		95	8
		91	5,6
		88	4
		77	2
		60	1
		37	0,5
		14	0,25
		4	0,125
0,0	9,0	1,9	0,063



Bemærkninger	Sted og dato 19-02-2018
	Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder Elektronisk signatur