


Leverandør <b>Nymølle Grusgrav</b> Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Receptnr <b>NY044 - 3</b>	Prøve nr <b>2017321</b>
Produktionssted <b>Nymølle Grusgrav</b> Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt <b>Harpet sandfyld</b>	Udtaget den <b>27-10-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>VEJMATERIALE</b>	Modtaget den <b>27-10-2017</b>
		Prøve start <b>30-10-2017</b>
	Udtaget af <b>Hans</b>	Prøve slut <b>03-11-2017</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>8,1</b>		
<b>EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)</b>	<b>1,99</b>		
<b>EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)</b>	<b>10,8</b>		
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>70</b>		

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,934 U-tal : 6,4 (D60/D10)  
D10 0,145 D50 : 0,7



Bemærkninger  
Methylenblå < 2,5

Hans Pauli Joensen