


Leverandør <b>Nymølle Grusgrav</b> <b>Hovedgaden 539</b> <b>2640 Hedehusene</b>	Receptnr <b>NY044 - 3</b>	Prøve nr <b>2017202</b>
Produktionssted <b>Nymølle Grusgrav</b> <b>Hovedgaden 539</b> <b>2640 Hedehusene</b>	Produkt <b>Harpet sandfyld</b>	Udtaget den <b>27-07-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>VEJMATERIALE</b>	Modtaget den <b>27-07-2017</b>
		Prøve start <b>27-07-2017</b>
		Prøve slut <b>28-07-2017</b>
	Udtaget af <b>Hans</b>	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>9,0</b>		
<b>EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)</b>	<b>1,92</b>		
<b>EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)</b>	<b>13,6</b>		
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>65</b>		

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,569 U-tal : 3,9 (D60/D10)  
D10 0,146 D50 : 0,4



Hans Pauli Joensen