

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Hovedgaden 539</b> <b>2640 Hedehusene</b>	Varedeklaration <b>NY044-3</b> Produkt <b>Harpet sandfyld</b>	Dato for prøveudtagning <b>23-05-2018</b> Modtaget den <b>23-05-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>23-05-2018</b> Prøve slut <b>24-05-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Hedehusene Grusgrav</b> <b>Hovedgaden 539</b> <b>2640 Hedehusene</b>	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>Hans</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>6,0</b>		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg $p_{d,max}$ (Mg/m <sup>3</sup> )	<b>1,91</b>		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	<b>12,2</b>		

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	0,628	D50	0,453	D60/D10 (U-tal)	4,3
D10	0,144				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	32
100	100	100	22,4
98	100	100	16
		100	11,2
		98	8
		95	5,6
		92	4
		84	2
		74	1
		55	0,5
		27	0,25
		7	0,125
0,0	9,0	2,4	0,063



Bemærkninger

 Sted og dato  
**29-05-2018**


---

**Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder**  
 Elektronisk signatur