

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Varedeklaration NY10-3 Produkt Stabilt grus kv. I : Gc, OC75, UF9 og LF2 - CNR/50 Produktbetegnelse Objekt	Dato for prøveudtagning 14-03-2018 Modtaget den 14-03-2018 Reference nr Prøve udtaget Udtaget af Hans	Prøve start 14-03-2018 Prøve slut 14-03-2018 ID nr Mærkning
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene			


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,4		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd,max (Mg/m ³)	2,22	2,14	2,26
EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	6,9	5,0	9,0
SE-værdi	60	40,0	
EN 933-9 Metylenblå	2,3		

Kornstørrelsesfordeling

D60	13,930	D50	8,0	D60/D10 (U-tal)	57,1
D10	0,244				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	100	64
100	100	100	45
75	99	99	32
53	75	64	16
38	60	50	8
32	54	43	5,6
27	49	39	4
22	40	31	2
19	29	24	1
11	21	17	0,5
		10	0,25
		5	0,125
2,0	9,0	3,0	0,063



Bemærkninger

 Sted og dato
22-03-2018

Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur