


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Receptnr NY10 - 3	Prøve nr 2017117
Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Produkt Stabilt grus kv. I : Gc, OC75, UF9 og LF2 - CNR/50	Udtaget den 17-05-2017
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Modtaget den 17-05-2017
	Udtaget af Hans	Prøve start 17-05-2017
		Prøve slut 18-05-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	5,6		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (g)	11		50
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,23	2,14	2,26
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	7,2	5,0	9,0
Sandækvivalent SE (%)	66	40	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 9,827 U-tal : 46,1 (D60/D10)
D10 0,213 D50 : 5,1



Hans Pauli Joensen