

**ANALYSRAPPORT**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>1260-15</b> Produkt <b>Va. sand 0-2 E mm</b> GF85-f3-XD2,XD3,XS3,XF4,XA3	Dato for prøveudtagning <b>31-08-2021</b> Modtaget den <b>01-09-2021</b> Reference nr	ID nr
Produktionssted <b>Skallebjerg Grusgrav</b> Skallebjergvej Hårby	Produktbetegnelse <b>Sorteret og vasket bakkemateriale</b> Objekt	Prøve udtaget <b>Brian</b>	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,5		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m <sup>3</sup> ) Korndensitet - VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	2,63	2,59	2,67
Absorberet vand (%)	0,3	0,1	0,5
TK-84 Kemisk svind	0,14		0,20


**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

 D60 0,440    D50 0,377    D60/D10 (U-tal) 2,8  
 D10 0,157

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
100	100	100	4
98	100	100	2
85	95	91	1
61	71	69	0,5
25	35	30	0,25
2	6	3	0,125
0,0	3,0	0,4	0,063



Bemærkning

Sted og dato

**Odense 15-09-2021**
**Lise Blessing, Laborant**