

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1202-25 Produkt 0/4 mm vasket sand P : GF85 - f3 - X0,XC1	Dato for prøveudtagning 28-02-2023 Modtaget den 02-03-2023 Reference nr	Prøve start 03-03-2023 Prøve slut 08-03-2023 ID nr
Produktionssted Skallebjerg Grusgrav Skallebjergvej Hårby	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale Objekt	Prøve udtaget Brian	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,8		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,62	2,58	2,66
Absorberet vand (%)	0,2	0,0	0,8


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,564	D50	0,451	D60/D10 (U-tal)	3,1
D10	0,181				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
83	93	91	2
69	79	79	1
49	59	57	0,5
15	25	21	0,25
0	7	1	0,125
0,0	3,0	0,0	0,063

 Sigt (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Odense 16-03-2023
Lise Blessing, Laborant