

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1702-10 Produkt 0/4 mm Va. sand P GF85 - f3 - X0,XC1	Dato for prøveudtagning 15-05-2024 Modtaget den 15-05-2024 Reference nr	Prøve start 16-05-2024 Prøve slut 22-05-2024 ID nr
Produktionssted Stenløse Grusgrav Stenløsegyden 31 5260 Odense S	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af Jan	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	3,8		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,61	2,56	2,64
Absorberet vand (%)	0,5	0,0	1,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

 D60 0,803 D50 0,644 D60/D10 (U-tal) 2,9
 D10 0,274

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

99	100	100	8
99	100	100	5,6
93	100	97	4
79	99	88	2
66	86	72	1
35	55	41	0,5
6	16	7	0,25
0	3	1	0,125
0,0	3,0	0,4	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 22-05-2024
Lise Blessing, Laborant