

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1725-11 Produkt Ærter 8/16 mm P Gc80/20-f1,5-X0,XC1 Produktbetegnelse	Dato for prøveudtagning 23-02-2023 Modtaget den 23-02-2023 Reference nr	Prøve start 23-02-2023 Prøve slut 27-02-2023 ID nr
Produktionssted Stenløse Grusgrav Stenløsegyden 31 5260 Odense S	Objekt	Prøve udtaget Jan	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,50	2,43	2,51
Absorberet vand (%)	3,3	3,1	4,1

Kornstørrelsesfordeling


D60	13,410	D50	12,315	D60/D10 (U-tal)	1,6
D10	8,571				

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	22,4
80	100	84	16
35	65	40	11,2
0	20	4	8
0	6	3	5,6
0	6	3	4
0	3	3	2
0	3	3	1
0	3	3	0,5
0	3	1	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,1	0,063

Sigt (mm)	målt gnf. %
-----------	-------------



Bemærkning

Sted og dato

Odense 27-02-2023
Lise Blessing, Laborant