

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier</b> <b>Øster Hedevej 2</b> <b>4000 Roskilde</b>	Varedeklaration <b>1712-1</b> Produkt <b>BS I</b>	Dato for prøveudtagning <b>16-09-2021</b> Modtaget den <b>16-09-2021</b> Reference nr	Prøve start <b>16-09-2021</b> Prøve slut <b>17-09-2021</b> ID nr
Produktionssted <b>Stenløse Grusgrav</b> <b>Stenløsegyden 31</b> <b>5260 Odense S</b>	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af <b>Jan</b>	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,4		


**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

D60	0,805	D50	0,629	D60/D10 (U-tal)	3,2
D10	0,251				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
99	8
95	5,6
92	4
84	2
71	1
43	0,5
10	0,25
1	0,125
5,0	0,4
0,063	



Bemærkning	Sted og dato <b>Odense 17-09-2021</b>
	<b>Charlotte Sørensen, Laborant</b> Elektronisk signatur