

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

| | | | |
|--|--|---|--|
| Leverandør Nymølle Stenindustrier Øster Hedevej 2 4000 Roskilde | Varedeklaration 1704-3 Produkt Filtergrus | Dato for prøveudtagning 08-12-2022 Modtaget den 08-12-2022 Reference nr | Prøve start 08-12-2022 Prøve slut 09-12-2022 ID nr |
| Produktionssted Stenløse Grusgrav Stenløsegyden 31 5260 Odense S | Produktbetegnelse Filtergrus Objekt | Prøve udtaget Jan | Mærkning |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|--|-------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%) | 5,7 | | |


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 2,609 | D50 | 1,358 | D60/D10 (U-tal) | 8,1 |
| D10 | 0,320 | | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| Min-værdi | Max-værdi | Målt værdi | Sigte-serie |
|-----------|-----------|------------|-------------|

| | | | |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 16 |
| 100 | 100 | 100 | 11,2 |
| 85 | 99 | 96 | 8 |
| 70 | 95 | 78 | 5,6 |
| 50 | 90 | 66 | 4 |
| 30 | 75 | 58 | 2 |
| 20 | 55 | 46 | 1 |
| 8 | 35 | 23 | 0,5 |
| 0 | 25 | 5 | 0,25 |
| 0 | 15 | 1 | 0,125 |
| 0,0 | 7,0 | 0,8 | 0,063 |



| | |
|------------|---|
| Bemærkning | Sted og dato Odense 09-12-2022 |
| | Charlotte Sørensen, Laborant Elektronisk signatur |