

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 9126-7 Produkt Perler 2/5 mm P Gc85/20 - f1,5 X0, XC1	Dato for prøveudtagning 06-09-2021 Modtaget den 08-09-2021 Reference nr	Prøve start 09-09-2021 Prøve slut 13-09-2021 ID nr
Produktionssted Glesborg Grusgrav Kastbjergvej 9A 8585 Glesborg	Produktbetegnelse BETON Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af Bjarne	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m³) Korndensitet - VOT (Mg/m³)	2,61	2,55	2,63
Absorberet vand (%)	1,2	1,2	2,2
DS 405.4 Lette korn (%) < 2400 (g)	3,2		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	4,219	D50	3,833	D60/D10 (U-tal)	1,9
D10	2,178				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

	100	100	11,2
100	100	100	8
85	100	98	5,6
42	72	54	4
0	20	6	2
0	6	3	1
0	2	2	0,5
0	2	1	0,25
0	2	1	0,125
0,0	1,5	0,3	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Odense 13-09-2021
Charlotte Sørensen, Laborant

Elektronisk signatur