

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 9127-6 Produkt Perler 4/8 mm P Gc80/20 - f1,5 X0, XC1	Dato for prøveudtagning 22-02-2023 Modtaget den 27-02-2023 Reference nr	Prøve start 28-02-2023 Prøve slut 02-03-2023 ID nr
Produktionssted Glesborg Grusgrav Kastbjergvej 9A 8585 Glesborg	Produktbetegnelse BETON Objekt	Prøve udtaget Jan	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,62	2,56	2,64
Absorberet vand (%)	1,4	0,8	1,8


Kornstørrelsesfordeling

 D60 6,981 D50 6,520 D60/D10 (U-tal) 1,6
 D10 4,417

gnf.%

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	11,2
80	100	82	8
7	37	30	5,6
0	20	3	4
0	7	1	2
0	2	1	1
0	2	1	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkning	Sted og dato Odense 02-03-2023
	Lise Blessing, Laborant