

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 9160-14 Produkt T.H. Betonsand E GF85-f3-XD2,XD3,XS3,XF4, XA3	Dato for prøveudtagning 25-03-2021 Modtaget den 29-03-2021 Reference nr	ID nr	Prøve start 29-03-2021 Prøve slut
Produktionssted Glesborg Grusgrav Kastbjergvej 9A 8585 Glesborg	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning Opstart Sold 4x100	
	Objekt	Udtaget af Jan		

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	2,7		
DS/EN 1744-1 Humusindhold	Lysere		Lysere
EN 1744-1 Kloridindhold (%)			
Prøvningsmetode Teststrips			
Kloridindhold	0,000		0,005
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,000		0,005
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³)			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,62	2,60	2,68
Absorberet vand (%)	0,2	0,0	0,4
TI-B 52 (%)	0,7		1,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

 D60 0,438 D50 0,377 D60/D10 (U-tal) 2,9
 D10 0,152

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
90	100	97	2
82	92	90	1
63	73	70	0,5
22	32	29	0,25
0	10	5	0,125
0,0	3,0	1,3	0,063

 Sigt (mm)
 målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Odense 15-04-2021
Lise Blessing, Laborant