

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5902-13 Produkt Betonsand P GF85 - f3 - X0,XC1	Dato for prøveudtagning 13-05-2024 Modtaget den 14-05-2024 Reference nr	Prøve start 14-05-2024 Prøve slut 17-05-2024 ID nr
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse	Prøve udtaget	Mærkning
	Objekt	Udtaget af Benny	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	3,4		
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³) Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,58	2,56	2,66
Absorberet vand (%)	0,3	0,0	0,8


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,700	D50	0,563	D60/D10 (U-tal)	2,8
D10	0,247				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
89	99	99	2
77	87	82	1
45	55	45	0,5
10	20	10	0,25
0	4	1	0,125
0,0	3,0	0,3	0,063



Bemærkning	Sted og dato Odense 17-05-2024
	Lise Blessing, Laborant