

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>5904-4</b> Produkt <b>Filtergrus</b>	Dato for prøveudtagning <b>22-07-2024</b> Modtaget den <b>24-07-2024</b> Reference nr	Prøve start <b>24-07-2024</b> Prøve slut <b>25-07-2024</b> ID nr
Produktionssted <b>Haldum Grusgrav</b> Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produktbetegnelse <b>AAB</b> Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af <b>Benny</b>	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,0		


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,733	D50	1,138	D60/D10 (U-tal)	6,9
D10	0,251				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	99	99	8
70	95	92	5,6
50	90	85	4
30	75	64	2
20	55	48	1
8	35	32	0,5
0	25	10	0,25
0,0	15	2	0,125
0,0	7,0	0,7	0,063



Bemærkning	Sted og dato <b>Odense 25-07-2024</b>
	<b>Charlotte Sørensen, Laborant</b> Elektronisk signatur