

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5825-14 Produkt sten 8-16 mm P Gc85/20 - f1,5 X0,XC1	Dato for prøveudtagning 17-03-2021 Modtaget den 22-03-2021 Reference nr	Prøve start 24-03-2021 Prøve slut 26-03-2021 ID nr
Produktionssted Katholm Grusgrav Nymandsvej 8444 Balle	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget Udtaget af Martin	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørstigning			
EN 1097-6 Densitet og absorption (kg/m ³)			
Korndensitet - VOT (Mg/m ³)	2,47	2,42	2,50
Absorberet vand (%)	3,6	3,1	4,1
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	17,7		
< 2200 (g)	10,1		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	13,264	D50	12,500	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	8,839				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

99	100	100	22,4
92	100	96	16
30	60	33	11,2
0	10	2	8
0	5	1	5,6
0	2	1	4
0	2	1	2
0	2	1	1
0	2	1	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,1	0,063



Bemærkning	Sted og dato Odense 26-03-2021
	Lise Blessing, Laborant