

## ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>2511-1</b> Produkt <b>Stablitgrus kv. II</b>	Dato for prøveudtagning <b>23-04-2024</b> Modtaget den <b>29-04-2024</b> Reference nr	ID nr	Prøve start <b>30-04-2024</b> Prøve slut <b>01-05-2024</b>
Produktionssted <b>Kliplev Grusgrav</b> Hærvejen 88 Kliplev 6200 Åbenrå	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget		Mærkning
		Udtaget af <b>Mogens</b>		


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,3		
EN 933-5 Knusningsgrad Totalt runde (tr), >90% overflader runde (%)	41		
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0

### Kornstørrelsesfordeling

 D60 12,743    D50 9,287    D60/D10 (U-tal) 67,7  
 gnf.%  
 D10 0,188

 Min- Max- Målt Sigte-  
 værdi værdi værdi serie

100	100	63
75	99	32
50	90	16
30	75	8
15	60	4
15	60	2
2	35	1
2	35	0,5
2	35	0,25
2	35	0,125
2,0	9,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato

**Odense 01-05-2024**
**Lise Blessing, Laborant**