

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>NY13-3</b> Produkt <b>Sandfyld DS401</b>	Dato for prøveudtagning <b>04-10-2021</b> Modtaget den <b>13-10-2021</b> Reference nr	ID nr	Prøve start <b>13-10-2021</b> Prøve slut <b>14-10-2021</b>
Produktionssted <b>Hedehusene Grusgrav</b> Vestre Hedevej 11 4000 Roskilde	Produktbetegnelse <b>Knust og harpet bakkemateriale blanding</b> Objekt	Prøve udtaget		Mærkning
		Udtaget af <b>Hans</b>		

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	5,8		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m³)	2,23		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	6,4		

### Kornstørrelsesfordeling

 D60 20,818    D50 11,494    D60/D10 (U-tal) 71,5  
 D10 0,291

gnf.%



Bemærkning	Sted og dato <b>14-10-2021</b>
	
	<b>Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder</b> Elektronisk signatur