

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>NY044-3</b> Produkt <b>Harpet sandfyld</b>	Dato for prøveudtagning <b>24-08-2021</b> Modtaget den <b>24-08-2021</b> Reference nr	Prøve start <b>25-08-2021</b> Prøve slut <b>07-09-2021</b> ID nr
Produktionssted <b>Hedehusene Grusgrav</b> Vestre Hedevej 11 4000 Roskilde	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>Hans</b>	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	11,8		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m <sup>3</sup> )	1,82		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	12,2		


**Kornstørrelsesfordeling**

 D60 0,921    D50 0,730    D60/D10 (U-tal) 5,2  
 D10 0,176

gnf.%

 Min- Max- Målt Sigte-  
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	32
100	100	100	22,4
98	100	100	16
		99	11,2
		96	8
		93	5,6
		89	4
		80	2
		64	1
		38	0,5
		16	0,25
		6	0,125
0,0	9,0	2,8	0,063



Bemærkning	Sted og dato <b>07-09-2021</b>   <b>Hans Pauli Joensen, Laboratorieleder</b> Elektronisk signatur
------------	---