

## ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Øster Hedevej 2</b> <b>4000 Roskilde</b>	Varedeklaration <b>2703-1</b> Produkt <b>Bundsikring kv. II</b>	Dato for prøveudtagning <b>31-03-2026</b> Modtaget den <b>31-03-2026</b> Reference ID	Prøve start <b>07-04-2026</b> Prøve slut <b>08-04-2026</b>
Produktionssted <b>Andholm Grusgrav</b> <b>Bodumvej 1</b> <b>6230 Rødekro</b>	Produktbetegnelse <b>012086</b> Objekt	Registreret af  Udtaget af <b>Ola</b>	Mærkning

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,0		


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,482	D50	0,412	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,163				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
100	8
100	5,6
99	4
94	2
83	1
63	0,5
27	0,25
3	0,125
0,0	0,1



Bemærkning	Sted og dato <b>Odense 08-04-2026</b>
	<b>Lise Blessing, Laborant</b>