

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 5811-9 Produkt Stabilt grus 0-32 kv.II GE,OC75,UF9,LF2,Cr70	Dato for prøveudtagning 08-04-2026 Modtaget den 15-04-2026 Reference ID	Prøve start 15-04-2026 Prøve slut
Produktionssted Katholm Grusgrav Nymandsvej 8444 Balle	Produktbetegnelse 011186 Objekt	Registreret af Udtaget af Jan	Mærkning

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,5		
EN 933-5 Knusningsgrad Total runde (Ctr), >90% overflader runde	35		70
Kalkindhold (CTO) (%)	25,1		
EN 933-9 Methylenblå	3,0		3,0


Kornstørrelsesfordeling

D60	12,517	D50	9,209	D60/D10 (U-tal)	114,0
D10	0,110				

gnf.%

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	63
75	99	99	32
30	90	71	16
30	75	46	8
15	60	35	4
2	60	29	2
2	35	26	1
2	30	23	0,5
2	30	20	0,25
2	30	11	0,125
2,0	9,0	7,1	0,063



Bemærkning

MJE Finlay
9 knust
2 BS
2 Hvid
3 gl. MJE

Sted og dato

Odense 20-04-2026
Lise Blessing, Laborant