

## ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Øster Hedevej 2</b> <b>4000 Roskilde</b>	Varedeklaration <b>5712-1</b> Produkt <b>Bundsikring kv. I</b>	Dato for prøveudtagning <b>22-04-2026</b> Modtaget den <b>23-04-2026</b> Reference ID	Prøve start <b>23-04-2026</b> Prøve slut <b>24-04-2026</b>
Produktionssted <b>Romalt Grusgrav</b> <b>Gunnerupmosevej</b> <b>8900 Randers</b>	Produktbetegnelse <b>012085</b> Objekt	Registreret af  Udtaget af <b>PI</b>	Mærkning

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,2		

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,404	D50	0,336	D60/D10 (U-tal)	3,1
D10	0,132				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie


Bemærkning	Sted og dato <b>Odense 24-04-2026</b>  <b>Lise Blessing, Laborant</b>
------------	--