

ANALYSERAPPORT

Side 1 af 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde | Varedeklaration 1411-4 Produkt Stabilgrus kv. II | Dato for prøveudtagning 04-05-2026 Modtaget den 04-05-2026 Reference ID | Prøve start 04-05-2026 Prøve slut 05-05-2026 |
| Produktionssted Højby Grusgrav Svendborgvej 5220 Odense S | Produktbetegnelse 011186 Objekt | Registreret af | Mærkning |
| | | Udtaget af Bjarne | |


| Egenskab / prøvemethode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|--|-------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%) | 6,0 | | |
| EN 933-5 Knusningsgrad Total runde (Ctr), >90% overflader runde | 38 | 0 | 70 |
| EN 933-9 Methylenblå | <=3 | | 3,0 |

Kornstørrelsesfordeling

 D60 11,689 D50 8,356 D60/D10 (U-tal) 45,3
 gnf.%
 D10 0,258

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie

| | | |
|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 63 |
| 75 | 99 | 32 |
| 30 | 90 | 16 |
| 30 | 75 | 8 |
| 15 | 60 | 4 |
| 2 | 60 | 2 |
| 2 | 35 | 1 |
| 2 | 30 | 0,5 |
| 2 | 30 | 0,25 |
| 2 | 30 | 0,125 |
| 2,0 | 9,0 | 0,063 |



Bemærkning

Sted og dato

Odense 05-05-2026
Lise Blessing, Laborant